

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Material granulometro filtro rápido	CARACTERISTICA DE LA GRANULOMETRIA
Debe estar limpio, sin barro, libre de cuerpos extraños y debe ser canto rodado.	T10= (0.47-0.65)MM
El porcentaje de solubilidad en HCL (ácido Clorhídrico) al 50% debe ser igual o menor a 5% del peso de la muestra.	Cu= (1.50 -1.70)
Todo el material filtrante debe tener una densidad mínima de 2.4, compuesta por material silíceo, una dureza de 7 o superior en la escala de mohs	Peso específico 2,400 kg/m ³ Material grueso ≤ 2% tamices del #4 @ #14 Material fino ≤2% debajo del tamiz #40